

## ACRYCLEAR UHS PLUS ZA 18

\*



**2004/42/IIB  
d(420)420**

ACRYCLEAR UHS PLUS ZA 18 est un vernis acrylique bicomposant ULTRA HAUTE SOLIDE conforme à la directive 2004/42/CE.

- tres bon remplissage, résistance aux rayures, durabilité
- haut rendement
- applicable sur bases mates solvantées sans absorption
- aucun effet lentille

### emploi

#### rapport du mélange

2 : 1 en volume – 50% en poids



températures  
usage

< 22°C           ACRYDUR UHS FAST QA 2090

22 – 27°C       ACRYDUR UHS ST QA 2070

> 27°C           ACRYDUR UHS SLOW QA 2069

#### pot – life

2 – 3 heures

#### diluants

ACRYTHINNER X 16

ACRYTHINNER FAST X 22

ACRYTHINNER SLOW X 33

## application



dilution 0 – 5 %  
viscosité d'application 16 – 18 seconds DIN4



buse 1,3 – 1,4 mm

pression d'application 2 – 3 bar



nombre de couches (◇) ½ + 1 pleine

épaisseur du film 40 – 50 micron

## séchage

durcisseurs ST QA 2070 FAST QA 2090 SLOW QA 2069  
à l'air à 25°C



hors poussière 10 – 20 minutes

sec au montage pas disponible 4 – 6 hrs pas disponible

dur à coeur 10 – 12 hrs

baking



debullage 10 minutes 5 minutes 10 minutes



séchage 30 minutes 20 minutes 40 minutes  
60°C 40 – 50°C 60°C

aux rayons infra-rouges onde courte



debullage 5 – 10 minutes 5 – 10 minutes



séchage ST QA 2070 5 min à 50°C puis 8 min à 90°C 5 min à 50°C puis 8 min à 90°C

\*.LEGENDE PICTOGRAMME

**2004/42** Référence à la Directive CE

**IIBd** Annexe, Table et sous-catégorie du produit

**(420)** Valeur limite de COV relative à la sous-catégorie du produit

**420** Contenu maximal de COV dans le produit prêt à l'emploi

180327

*Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.*

**EP**  
vernici

**EP vernici s.r.l.**

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it [www.epvernici.it](http://www.epvernici.it)