


EXTRA FAST FILLER UHS EF

*



2004/42/IIB
c(540)540

EXTRA FAST FILLER UHS EF est un apprêt acrylique bicomposant à faible teneur en COV, conforme à la directive 2004/42/CE, pour le secteur CAR – REFINISH.

Il est caractérisé par un séchage rapide, ne nécessite pas d'utilisation du four et peut être poncé au papier de verre une heure après l'application (à 25°C et 100 microns d'épaisseur à sec).

Possède un excellent pouvoir de remplissage

prétraitement du support



décapage ;
dégraissage avec ANTISIL X 29R o HYDROCLEAN X 41

emploi

rapport du mélange



5 : 1 en volume avec
ACRYDUR FAST UHS QA 2090

délai d'utilisation

1 heure

diluant

ACRYTHINNER X 22

application



dilution

20 - 25 %



viscosité d'application

25 - 30 secondes DIN4



buse

1,8 mm

pression d'application

2 – 3 bar



nombre de couches

2 couches pour 100 microns secs

3 couches pour 150 microns secs



debullage entre les couches

jusqu'au matage du film

séchage

à l'air 25°C



après 1 heure

ponçage au papier de verre



poncer avec du papier abrasif P320 - P400



ponçage manuel humide P600 – P800

ATTENTION : en cas d'applications en forte épaisseur (3 couches - 150 microns) il est nécessaire d'attendre 2 heures à 25°C avant le ponçage.

en cas de températures inférieures à 20 ° C, les temps de séchage sont plus longs

* LÉGENDE PICTOGRAMMES

2004/42 Référence à la Directive CE

IIBc Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit

(540) Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit

540 Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

180119r

Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

