


MASTIC EM 01

*



**2004/42/IIB
b(250) 250**

MASTIC EM 01 est un mastic polyester utilisé dans le secteur CAR – REFINISH conforme à la directive 2004/42/CE.

Ses caractéristiques le rendent approprié aux :

- supports comme l'acier poncé
- se ponce facilement et sèche rapidement
- bon séchage aux rayons infrarouges

prétraitement du support



décapage
dégraisser soigneusement

emploi

type d'application



à la spatule

rapport du mélange



1 – 3 %

délai d'utilisation

3 – 5 minutes à 20 °C

séchage

à l'air 20°C



20 – 30 minutes

ponçage au papier de verre



POUR MASTICAGES GROSSIERS

préliminaire : à sec avec papier P80 - P120

final : à sec avec papier P180 - P240



POUR MASTICAGE DE FINITION

préliminaire : à sec avec papier P120 - P180

final : à sec avec papier P240 - P280

* LÉGENDE PICTOGRAMMES

2004/42 Référence à la Directive CE

IIBb Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit

(250) Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit

250 Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

150315

Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

