


## MASTIC PLAST EMP 135

\*



**2004/42/IIB  
b(250)250**

MASTIC PLAST EMP 135 est un mastic polyester à la spatule, particulièrement indiqué pour les matières plastiques grâce à son élasticité et à sa flexibilité élevées. Excellente capacité de remplissage et ponçage facile. Il est indiqué aussi bien pour le remplissage que pour les petites retouches.

Ses caractéristiques le rendent approprié aux :

- supports en plastique
- fibres de verre dégraissées et poncées

### prétraitement du support



décapage  
dégraisser soigneusement

### emploi

#### type d'application



à la spatule

#### rapport du mélange



2 – 3 %

#### délai d'utilisation

6-8 minutes à 20 °C

## séchage

à l'air 20°C



20 – 30 minutes

## ponçage au papier de verre



POUR MASTICAGES

préliminaire : à sec avec papier P120 - P180

final : à sec avec papier P240 - P280

### \* LÉGENDE PICTOGRAMMES

**2004/42** Référence à la Directive CE

**IIBb** Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit

**(250)** Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit

**250** Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

150315

*Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.*

**EP vernici s.r.l.**

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it [www.epvernici.it](http://www.epvernici.it)

