

ACRYCLEAR ZA 04

*



**2004/42/IIB
e(840)610**

ACRYCLEAR ZA 04 è un trasparente acrilico 2K ANTI-SCRATCH ad elevata brillantezza, conforme alla direttiva 2004/42/CE.

Grazie alle sue caratteristiche è indicato per:

- verniciature di vetture complete o parziali
- facile in applicazione
- applicazioni su basi opache
- è dotato di ottima solidità alla luce

lavorazione

rapporto di miscela

2 : 1 in volume – 50% in peso



temperature di
utilizzo

ACRYDUR ST QA 2003

pot life: 2 ore

ACRYDUR FAST QA 2004

pot life: 1 ora

ACRYDUR SLOW QA 2005

diluenti

ACRYTHINNER X 16

ACRYTHINNER FAST X 22

ACRYTHINNER SLOW X 33

applicazione



diluizione

0 – 5 %

viscosità di applicazione

14 – 15 secondi DIN4



ugello

1,3 mm

pressione di applicazione

2 – 3 bar



numero mani

2

spessore del film

40 – 50 micron secchi

essiccazione

ad aria 20°C



fuori polvere

15 – 20 minuti

secco al montaggio

4 – 5 ore

profondità

12 – 16 ore

a forno



appassimento

10 – 15 minuti



essiccazione

20 – 30 minuti a 60°C del pezzo

a raggi infrarossi



appassimento

5 – 10 minuti



essiccazione

onde corte

8 – 10 minuti
a 95 – 105 °C

onde medie

15 – 25 minuti

* LEGENDA PITTOGRAMMA

2004/42 Riferimento alla Direttiva CE

IIBe Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto

(840) Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto

610 Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

201001

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

