


ACRYCLEAR ZA 10

*



**2004/42/IIB
e(840) 585**

ACRYCLEAR ZA 10 è un trasparente acrilico 2K ANTI-SCRATCH alto solido, conforme alla direttiva 2004/42/CE.

Grazie alle sue caratteristiche è indicato per:

- verniciature di vetture complete o parziali
- applicazioni sia su basi opache a solvente che idrosolubili senza fenomeni di assorbimento
- ottima brillantezza
- facilità di applicazione
- esente effetto lente
- è dotato di ottima solidità alla luce e alle intemperie

lavorazione

rapporto di miscela

2 : 1 in volume – 50% in peso



temperature di
utilizzo

< 18°C ACRYDUR FAST QA 2007

18 – 27°C ACRYDUR ST QA 2006/QA 2044

> 27°C ACRYDUR SLOW QA 2008

pot – life

2 – 3 ore




diluenti

ACRYTHINNER X 16






ACRYTHINNER FAST X 22

ACRYTHINNER SLOW X 33

applicazione

	diluizione	5 %
	viscosità di applicazione	16 – 17 secondi DIN4
	ugello	1,3 – 1,4 mm
	pressione di applicazione	2 – 3 bar
	numero mani	2
	spessore del film	40 – 50 micron secchi

essiccazione

induritori	ST QA 2006 ST QA 2044	FAST QA 2007	SLOW QA 2008
ad aria 25°C			
	fuori polvere	15-20 minuti	10 minuti
	secco al montaggio	N.D.	20 minuti
	profondità	4 – 6 ore	N.D.
		6 – 8 ore	
a forno			
	appassimento	10 minuti	10 minuti
	essiccazione	30 minuti 60°C	40 minuti 60°C
a raggi infrarossi			
	appassimento onde corte	5 – 10 minuti	5 – 10 minuti
	essiccazione	5 min 50 °C poi 8 min 90 °C	5 min 50 °C poi 8 min 90 °C

* LEGENDA PITTOGRAMMA

2004/42	Riferimento alla Direttiva CE
IIBe	Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto
(840)	Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto
585	Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

220131

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

