

## ACRYCLEAR HS EXTRA FAST ZA 700

\*



**2004/42/IIB  
e(840)585**

ACRYCLEAR HS EXTRA FAST ZA 700 è un trasparente acrilico bicomponente ANTI-SCRATCH dotato di rapidissima essiccazione ad aria (tecnologia AIR DRY), conforme alla direttiva 2004/42/CE.

Grazie alle sue caratteristiche è indicato per:

- riparazioni rapide evitando l'utilizzo del forno
- utilizzabile sia per spot che per large repair
- applicazioni sia su basi opache a solvente che idrosolubili
- è dotato di ottima solidità alla luce e alle intemperie
- esente da effetto lente

### **lavorazione**

**rapporto di miscela**



**pot – life**

2 : 1 in volume – 50% in peso

ACRYDUR ST QA 2006/QA 2044

ACRYDUR FAST QA 2007

2 ore a 25°C

## applicazione



diluizione

pronto uso

viscosità di applicazione

16 secondi DIN4



ugello

1,3 – 1,4 mm

pressione di applicazione

2 – 3 bar



numero mani

2

spessore del film

40 – 50 micron secchi

## essiccazione aria

induritori

QA 2006 ST  
QA 2044 ST

QA 2007 FAST

ad aria 20°C



fuori polvere

10 – 15 minuti

10 – 15 minuti

secco al montaggio

2 ore

60 minuti

## essiccazione forno

induritori

QA 2006 ST  
QA 2044 ST



appassimento

10 – 15 minuti



essiccazione

10 – 15 minuti a  
40 - 50°C

\* LEGENDA PITTOGRAMMA

**2004/42**

Riferimento alla Direttiva CE

**IIBe**

Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto

**(840)**

Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto

**585**

Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

220131

*Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.*

**EP vernici s.r.l.**

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it [www.epvernici.it](http://www.epvernici.it)

