


ACRYFIL FAST UHS GRIGIO ADF 1756

*



**2004/42/IIB
c(540)540**

ACRYFIL FAST UHS GRIGIO ADF è un fondo acrilico bicomponente conforme alla direttiva 2004/42/CE, specificamente formulato per il settore CAR – REFINISH.

È caratterizzato da rapidissima essiccazione, non richiede l'utilizzo del forno e risulta carteggiabile dopo appena 80 minuti dall'applicazione (a 25°C e 100 micron di spessore secco).

Ha un ottimo potere riempitivo e risulta di facile carteggiabilità

pretrattamento del supporto



carteggiare;
sgrassare con ANTISIL X 29R o HYDROCLEAN X 41

lavorazione

rapporto di miscela

5 : 1 in volume – 14% in peso



ACRYDUR FAST QA 2007

pot – life

1 ora

diluenti

ACRYTHINNER X 22

applicazione



diluizione

15 – 25 %



viscosità di applicazione

25 – 30 secondi DIN4



ugello

1,8 mm

pressione di applicazione

2 – 3 bar



numero mani

2 mani per 100 micron secchi

3 mani per 150 micron secchi



appassimento tra le mani

a opacizzazione del film

essiccazione

ad aria 25°C



80 min con applicazione a due mani

3 ore con applicazione a tre mani

carteggiatura



carteggiare con carta abrasiva P320 – P400



carteggiatura manuale a umido P600 – P800

ATTENZIONE: in caso di applicazioni ad alto spessore (3 mani – 150 micron) è necessario attendere 3 ore a 25°C prima della carteggiatura

* LEGENDA PITTOGRAMMA

2004/42 Riferimento alla Direttiva CE

IIBc Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto

(540) Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto

540 Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

180327

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

