




## EP-MASTIC ALLUMINIO EMZ 325

\*



**2004/42/IIB  
b(250)50**

EP-MASTIC ALLUMINIO EMZ 325 è un riempitivo bicomponente di alta qualità a base di resina poliesteri con pigmenti lamellare. Aderisce su ferro, acciaio, alluminio, zinco, vetroresina e legno. EP-MASTIC ALLUMINIO EMZ 325 è facile da applicare e, dopo un breve tempo di asciugatura, può essere ben carteggiato senza produrre molta polvere. È caratterizzato dalla sua eccellente adesione e resistenza alla flessione. Applicabile su superfici verticali senza problemi. Buona resistenza al carburante, al diesel e agli acidi diluiti. È un'alternativa perfetta alla riparazione tramite il stuccatura a piombo.

	Rapporto di miscela induttore	a peso	a volume			
	EP induttore P	100 : 2				
	Pot life	3 – 4 min con EP induttore P a 20°C				
	Essiccazione					
	Temperatura	fuori polvere	fuori tatto	pronto al montaggio	carteggiabile	sovrapplicabile
	20 °C				20 min	
	60 °C				10 min	

Direttiva VOC: Valore limite EU per questo prodotto (categoria B/b): 250 g/l

Questo prodotto contiene al massimo 50 g/l di VOC.

Condizioni di lavorazione: da +10° C e fino all'80 % umidità relativa dell'aria, assicurare un'adeguata ventilazione dell'aria. Lo stucco poliestere non indurisce a temperature inferiori a + 10 ° C.

Istruzioni per la lavorazione: il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di grasso. La preparazione ottimale prevede una leggera sabbiatura delle superfici. Rimuovere vecchie pitture. Non applicare su prodotti termoplastici o acidi (primer reattivi). Miscelare bene lo stucco con l'induritore. Non utilizzare più del 3% di EP induritore P! Il sovradosaggio dell'induritore può causare macchie nello strato di finitura. Pulire e sgrassare l'intera superficie da verniciare con ANTISIL X 29R prima di ogni operazione. Dopo l'asciugatura, utilizzare carta abrasiva P 150/240 per la carteggiatura a secco. Non sovrapplicare senza aver isolato la superficie con filler EP 1K o 2K. I substrati non ferrosi (ad esempio alluminio, lamiera zincata) devono essere isolati con EPOCAR HS EPO prima di applicare il prodotto EMZ 325. Non sovrapplicare senza aver isolato la superficie con filler EP 1K o 2K. Lo stucco può essere carteggiato solo a secco.

\* PICTUREGRAPH LEGENDA

<b>2004/42</b>	Reference to the CE law
<b>IIBb</b>	Annex, Table and Category of product
<b>(250)</b>	Limit value of VOC with reference to the category of product
<b>50</b>	Maximum VOC content of the product ready for the use

190212

---

*Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.*

**EP vernici s.r.l.**

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it [www.epvernici.it](http://www.epvernici.it)

