


## MASTIC EM 25

\*



**2004/42/IIB  
b(250)250**

MASTIC EM 25 è uno stucco soft poliestere utilizzato nel settore CAR – REFINISH conforme alla direttiva 2004/42/CE.

Grazie alle sue caratteristiche è indicato per:

- supporti generici come acciaio carteggiato
- buona proprietà di carteggiatura ed essiccazione

### pretrattamento del supporto



carteggiare  
sgrassare accuratamente

### lavorazione

#### tipo di applicazione



a spatola

#### rapporto di miscela



1 – 3 %

#### pot – life

3 – 5 minuti a 20°C

## essiccazione

ad aria 20°C



20 – 30 minuti

## carteggiatura



PER STUCCATURE GROSSOLANE

preliminare: a secco con carta P80 – P120

finale: a secco con carta P180 – P240



PER STUCCATURE DI FINITURA

preliminare: a secco con carta P120 – P180

finale: a secco con carta P240 – P280

### \* LEGENDA PITTOGRAMMA

**2004/42** Riferimento alla Direttiva CE

**IIBb** Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto

**(250)** Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto

**250** Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

150315

*Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.*

**EP vernici s.r.l.**

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it [www.epvernici.it](http://www.epvernici.it)

