

EP-MASTIC PLAST GRAFITE EMP 335

*



**2004/42/IIB
b(250)3**

EP-MASTIC PLAST GRAFITE EMP 335 è un riempitivo e uno stucco per il corpo flessibile che è perfettamente adatto per parti in plastica sovrapponibili e che consente la sagomatura dei contorni. Ottima adesione su acciaio, alluminio, vetroresina e legno, elevata flessibilità, tempi di asciugatura brevi e facile da carteggiare.

	Rapporto di miscela				
	induttore	a peso	a volume		
	EP induttore P	100 : 2			
	Pot life				
	4 – 5 min con EP induttore P a 20°C				
	Essiccazione				
	Temperatura	fuori polvere	fuori tatto	pronto al montaggio	carteggiabile
	20 °C				20 – 30 min
	60 °C				10 – 15 min
					sovrapplicabile

Direttiva VOC: Valore limite EU per questo prodotto (categoria B/b): 250 g/l

Questo prodotto contiene al Massimo 3 g/l di VOC.

Condizioni di lavorazione: da +10° C e fino all'80 % umidità relativa dell'aria, assicurare un'adeguata ventilazione dell'aria. Lo stucco poliestere non indurisce a temperature inferiori a + 10 ° C.

Istruzioni per la lavorazione: Sgrassare accuratamente la superficie con ANTISIL X 29R. Carteggiare delicatamente. Pulire nuovamente con ANTISIL X 29R. Lasciare asciugare completamente le parti. ATTENZIONE: i materiali separati devono essere rimossi completamente! Dopo preparazione raccomandiamo di fare un test di bagnatura con acqua. Se l'acqua scorre velocemente, ripetere il pre-trattamento. Rimuovere vecchie pitture. Non applicare su prodotti termoplastici o acidi (primer reattivi). Miscelare bene lo stucco con l'induritore. Non utilizzare più del 3% di EP induritore P! Il sovradosaggio dell'induritore può causare macchie nello strato di finitura. Pulire e sgrassare l'intera superficie da verniciare con ANTISIL X 29R prima di ogni operazione. Dopo l'asciugatura, utilizzare carta abrasiva P 150/240 per la carteggiatura a secco. Non sovrapplicare senza aver isolato la superficie con filler EP 1K o 2K. La superficie sabbiata deve essere asciutta

* PICTUREGRAPH LEGENDA

2004/42	Reference to the CE law
IIBb	Annex, Table and Category of product
(250)	Limit value of VOC with reference to the category of product
3	Maximum VOC content of the product ready for the use

190212

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

