

nome prodotto: FONDO PU TRASPARENTE M
FA 01

caratteristiche generali

Fondo poliuretano trasparente specifico per materiali lignei

- applicabile a spruzzo e a velo
- ridotti tempi di carteggiatura
- idoneo sia per cicli a poro aperto che a poro chiuso
- idoneo per una vasta gamma di supporti
- resistente alla rimozione

preparazione del substrato

Carteggiatura del grezzo con grana 180

Riverniciabile con finiture poliuretaniche o nitro previa carteggiatura con grana P400

usi consigliati

- parti piane
- mobili montati
- serramenti interni e porte

metodo di applicazione

- pistola a tazza: foro ugello: 1,5 mm
 pressione: 2,5 bar
- airmix: foro ugello: 1,1 – 1,5 mm
 pressione: 80 – 120 bar
- a velo

preparazione del prodotto

rapporto di catalisi e diluizione:

prodotto	parti in peso
FA 01	100
QR 3003	50
DX 111	10 – 15

dati tecnici di fornitura

residuo secco (% p/p)	min: 41	max: 42
residuo secco (% v/v)	min: 37	max: 39
peso specifico (g/l)	min: 940	max: 970
viscosità applicazione (sec – CF4)	15–17	
pot life (h)	2	
consumo teorico (g/mq)	200	
intervallo tra le mani (h)	1 – 2	
numero di mani	max 3	

essiccazione a 20°C 100 g/mq

fuori polvere	10 minuti
fuori impronta	30 minuti
carteggiabile	2 ore
accatastabile	6 ore

essiccazione in tunnel

	temperatura	tempo
flash off	20°C	15 minuti
aria laminare	50°C	60 minuti
raffreddamento	20°C	15 minuti

durata dello siccaggio

24 mesi a + 5/35°C