


ACRYCLEAR ZA 04

*



**2004/42/IIB
e(840)610**

ACRYCLEAR ZA 04 est un vernis acrylique 2K ANTI-SCRATCH à brillance élevée, conforme à la directive 2004/42/CE.

Ses caractéristiques le rendent approprié aux :

- mise en peinture de voitures complète ou partielle
- application facile
- applications sur bases opaques à solvant
- est doté d'une grande stabilité à la lumière

emploi

rapport du mélange

2 : 1 en volume – 50% en poids



températures
usage

ACRYDUR ST QA 2003

délai d'utilisation: 2 heures

ACRYDUR FAST QA 2004

délai d'utilisation: 1 heure

ACRYDUR SLOW QA 2005

diluant

ACRYTHINNER X 16

ACRYTHINNER FAST X 22

ACRYTHINNER SLOW X 33

application



dilution

0 – 5 %

viscosité d'application

14 – 15 secondes DIN4



buse

1,3 mm

pression d'application

2 – 3 bar



nombre de couches

2

épaisseur du film

40 – 50 microns secs

séchage

à l'air 20°C



hors poussière

15 – 20 minutes

sec au montage

4 - 5 heures

profondeur

12 - 16 heures

au four



debullage

10 – 15 minutes



séchage

20 - 30 minutes à 60°C de la pièce

aux rayons infrarouges



debullage

5 - 10 minutes



séchage

ondes courtes

8-10 minutes
à 95-105 °C

ondes moyennes

15 – 25 minutes

* LÉGENDE PICTOGRAMMES

2004/42

Référence à la Directive CE

IIBe

Annexe, Table et sous-catégorie du produit

(840)

Valeur limite de COV relative à la sous-catégorie du produit

610

Contenu maximal de COV dans le produit prêt à l'emploi

201001

Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

