


ACRYFIL FAST UHS GRIS ADF 1949

*



**2004/42/IIB
c(540)540**

ACRYFIL FAST UHS GRIS ADF est un apprêt acrylique bi composant, conforme à la directive 2004/42/CE, pour le secteur CAR – REFINISH.

Il sèche très rapidement, la mise au four n'est pas nécessaire et il peut être poncé après 80 minutes de l'application (à 25°C et 100 micron d'épaisseur sec).

Il a un excellent pouvoir garnissant et il est facile à poncer.

prétraitement du support



ponser;
dégraisser avec ANTISIL X 29R ou bien avec HYDROCLEAN X 41

emploi

rapport de mélange



5 : 1 en volume avec
ACRYDUR ST QA 2007

délai d'utilisation

1 heure

diluants

ACRYTHINNER X 22

application



dilution

15 - 25 %



viscosité d'application

25 – 30 seconds DIN4



buse

1,8 mm

pression d'application

2 – 3 bar



Nombre de couches

2 couches par 100 micron sec

3 couches par 150 micron sec



debullage entre les couches

jusqu'au matage du film

séchage

À l'aire à 25°C



80 min application à deux couches

3 heures application à trois couches

ponçage



poncer avec du papier abrasif P320 – P400



ponçage manuel humide P600 – P800

ATTENTION: en cas d'application en haut épaisseur (3 couches – 150 micron) il est nécessaire d'attendre 3 heures à 25°C avant de poncer.

* LÉGENDE PICTOGRAMMES

2004/42 Référence à la Directive CE

IIBc Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit

(540) Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit

500 Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

180413

Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technoscientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

