


CARTOP 2K CH

*



2004/42/IIB
e(840)500
Avec QA UHS

CARTOP 2K CH est une finition 2K acrylique ANTI-SCRATCH haute performance, conforme à la directive 2004/42/CE, 500 g/l COV, pour usage dans le domaine de la carrosserie. excellents pouvoir couvrant et tendu

- excellente résistance aux agents atmosphériques et chimiques
- rendement élevé, facilité d'application et détente
- possibilité de combinaison avec différents catalyseurs et diluants pour satisfaire les différentes exigences de travail

emploi

rapport du mélange



2 : 1 en volume – 40% en poids

ACRYDUR ST UHS QA 2070

ACRYDUR FAST UHS QA 2090

ACRYDUR SLOW UHS QA 2069

50 % en poids

ACRYDUR ST QA 3500

ACRYDUR FAST QA 3600

ACRYDUR SLOW QA 3700

délai d'utilisation

2 heures environ à 20 °C

application – utilisation 2 : 1



dilution avec X16

5 – 10%



viscosité d'application

18 – 20 secondes DIN4



buse

1,4 mm

pression d'application

3 – 4 bar



nombre de couches

1,5

épaisseur du film

50 – 60 micron

séchage

à l'air 20°C



hors poussière

25 – 30 minutes

sec au montage

6 – 8 heures

profondeur

14 – 16 heures

au four



debullage

15 – 20 minutes



séchage

30 minutes à 60 °C de la pièce

* LÉGENDE PICTOGRAMMES

2004/42 Référence à la Directive CE

IIBe Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit

(840) Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit

500 Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

180917

Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

