

FILLER 1K gris FK 349

FILLER 1K gris FK 349 est un apprêt nitro acrylique de remplissage monocomposant, le produit est caractérisé par

séchage rapide

- une application facile
- un rendement élevé
- un ponçage au papier de verre très facile
- le recouvrement par une couche de base en phase aqueuse est déconseillé

préparation du support



décapage



bien nettoyer la surface à traiter avec ANTISIL X 29R

application



dilution

20 – 30% avec diluant nitro (comme remplissage)
30 – 50% avec diluant nitro (pour mouillé sur mouillé)

viscosité d'application

22-25 secondes DIN4



buse

1,8 mm

pression d'application

3 – 4 bar



nombre de couches

2-3

épaisseur du film

80 – 90 microns

séchage

à l'air 20°C



hors poussière

10 minutes

profondeur

40 – 60 minutes

peut être poncé

après 5 – 8 heures

ponçage



poncer avec du papier abrasif P320 - P400



ponçage manuel humide P600 – P800

150315

Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

