


FILLER 1K FU

*



**2004/42/IIB
c(540)540**

FILLER 1K FU est un apprêt nitro acrylique de remplissage monocomposant, le produit est caractérisé par séchage rapide

- séchage rapide
- une application facile
- un rendement élevé
- un ponçage au papier de verre très facile

préparation du support



décapage



bien nettoyer la surface à traiter avec ANTISIL X 29R

application



dilution 20 – 25% avec diluant nitro

viscosité d'application 25 - 30 secondes DIN4



buse 1,8 mm

pression d'application 2 – 3 bar



nombre de couches 2 - 3

épaisseur du film 70 – 80 micron

séchage

à l'air 20°C



hors poussière 10 minutes

profondeur 30 – 40 minutes

peut être poncé après 2 – 3 heures

ponçage au papier de verre



poncer avec du papier abrasif P320 - P400



ponçage manuel humide P600 – P800

* LÉGENDE PICTOGRAMMES

2004/42 Référence à la Directive CE

IIBc Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit

(540) Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit

540 Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

150315

Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

