


EP-MASTIC EM 100

*



**2004/42/IIB
b(250)3**

Mastic garnissant "doux et fin" à haute épaisseur sans amiante, à base de résines de polyester. Il s'applique sur le fer, l'acier et la fibre de verre. Degré de finesse entre le mastic garnissant traditionnel haut épaisseur pour la carrosserie et le mastic de finition grain fin facile à appliquer. Grâce à sa réactivité élevée et à son durcissement rapide, il ne présente pas de caractère collant superficiel. Pour cela, il est possible d'appliquer EP-MASTIC EM 100 sans mastic de finition. Il représente une alternative sûre et économique aux produits traditionnels.

	Rapport de mélange					
	durcisseur	en poids				
	EP induritore P	100 : 2				
	Vie en pot					
	4 – 6 min avec EP induritore P à 20°C					
	Temps de séchage					
	température objet	hors poussière	sec au toucher	prêt au montage	ponçable	recouvrable
	20 °C				après environ 20 min	
	60 °C				après environ 10 min	

Législation COV – Valeur limite de l'UE pour ce produit de la catégorie B/b: 250 g/l

Ce produit contient au max. 3 g/l de COV.

Conditions de mise en oeuvre: à partir de +10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité de l'air.

Instructions d'emploi: Le support doit être propre, sec et sans graisse. Poncer légèrement les surfaces. Enlever les couches non durcies de peinture. Ne pas appliquer sur les produits thermoplastiques ou acides (apprêts réactives).

Bien mélanger le mastic avec le durcisseur EP jusqu'à quand les composants soient parfaitement homogènes

*** LÉGENDE PICTOGRAMMES**

2004/42	Référence à la Directive CE
IIBb	Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit
(250)	Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit
4	Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

191009

Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

