

## UNIBASE BOP

UNIBASE BOP est un liant base opaque en phase solvant approprié à la réalisation de toutes les finitions à double couche de teinte pastel.

Afin d'obtenir une peinture brillante et résistante à l'extérieur il est vivement recommandé de recouvrir en utilisant les vernis de la série ACRYCLEAR.

### emploi

**diluant** 80 – 100 % avec

ACRYTHINNER X 16
ACRYTHINNER FAST X 22
(pour applications sur petites surfaces)
ACRYTHINNER SLOW X 33
(pour applications sur grandes surfaces)

### prétraitement du support



vieilles peintures d'origine et apprêts, bien nettoyés et poncés

- à sec avec papier P400 - P500
- humide avec papier P800 - P1000

### durcisseur



7%	ACRYDUR ST HS QA 2150
5%	ACRYDUR ST UHS QA 2070

## application



viscosité d'application

16 - 18 secondes DIN4

dilution

80 – 100 %



buse

1,3 mm

pression d'application

3 – 4 bar



nombre de couches

2 - 4

(entre les couches, évaporation 5 - 15 minutes)



debullage

15 – 30 minutes à 20 °C en fonction du diluant utilisé

170217

*Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.*

**EP vernici s.r.l.**

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it [www.epvernici.it](http://www.epvernici.it)

