

ACRYFIL UHS serie AD

*



**2004/42/IIBc
(540)500**

ACRYFIL UHS AD è un fondo acrilico riempitivo bicomponente, a basso contenuto di VOC conforme alla direttiva 2004/42/CE, per il settore CAR – REFINISH.

Grazie alle sue caratteristiche è idoneo per la verniciatura di:

- supporti con vecchie e/o originali verniciature previa carteggiatura
- lamiera nuda carteggiata
- lamiera zincata e alluminio, carteggiati e primerizzati con primer EPOCAR HS o PENTAFILLER

Il prodotto è caratterizzato da buon potere riempitivo, ottima copertura e ottima carteggiabilità.

È disponibile nei colori: bianco (ACRYFIL UHS BIANCO AD 82)

grigio (ACRYFIL UHS GRIGIO AD 357)

grigio scuro (ACRYFIL UHS RAL 7021 AD 386)

È possibile miscelare i diversi colori in tutte le proporzioni al fine di ottenere toni intermedi.

pretrattamento del supporto



carteggiare;
sgrassare con ANTISIL X 29R o HYDROCLEAN X41

lavorazione

rapporto di miscela

5 : 1 in volume – 13% in peso



ACRYDUR PER FONDI ST
QA 2044/QA 2006

pot – life

2 – 3 ore

diluenti

ACRYTHINNER X 16

applicazione



diluizione

15 – 20 %

viscosità di applicazione

25 – 30 secondi DIN4



ugello

1,8 mm

pressione di applicazione

2 – 3 bar



numero mani

2 – 3



appassimento tra le mani

a opacizzazione del film

spessore del film

120 – 180 micron secchi

essiccazione

ad aria 25°C



dopo 8 – 10 ore

a forno



appassimento

20 minuti

essiccazione

30 minuti a 60°C del pezzo

a raggi infrarossi



appassimento

20 minuti



essiccazione

onde corte

5 min a 40 °C poi
8 min a 70 °C

carteggiatura



carteggiare con carta abrasiva P360 – P500



carteggiatura manuale a umido P600 – P800

* LEGENDA PITTOGRAMMA

2004/42 Riferimento alla Direttiva CE

IIBc Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto

(540) Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto

500 Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

220131

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

