


CARTOP 2K CH

*



**2004/42/IIB
e(840)500
con QA UHS**

CARTOP 2K CH è una finitura acrilica 2K ANTI-SCRATCH ad alte prestazioni, conforme alla direttiva 2004/42/CE, con VOC di 500 g/l, ad uso carrozzeria.

- ottima pienezza e distensione
- ottima resistenza agli agenti atmosferici e chimici
- alta resa, facilità di applicazione e distensione
- possibilità di combinazione con diversi catalizzatori e diluenti permettendo di adattarsi alle diverse esigenze di lavorazione

lavorazione

rapporto di miscela



pot – life

2 : 1 in volume – 40% in peso

ACRYDUR ST UHS QA 2070

ACRYDUR FAST UHS QA 2090

ACRYDUR SLOW UHS QA 2069

2 ore circa a 20°C

50 % in peso

ACRYDUR ST QA 3500

ACRYDUR FAST QA 3600

ACRYDUR SLOW QA 3700

applicazione – utilizzo 2 : 1



diluizione con X16

5 – 10%

viscosità di applicazione

18 – 20 secondi DIN4



ugello

1,4 mm

pressione di applicazione

3 – 4 bar



numero mani

1,5

spessore del film

50 – 60 micron

essiccazione

ad aria 20°C



fuori polvere

25 – 30 minuti

secco al montaggio

6 – 8 ore

profondità

14 – 16 ore

a forno



appassimento

15 – 20 minuti



essiccazione

30 minuti a 60°C del pezzo

* LEGENDA PITTOGRAMMA

2004/42 Riferimento alla Direttiva CE

IIBe Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto

(840) Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto

500 Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

180917

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

