


CARTOP 2K CT

*



**2004/42/IIB
d(420)420**

CARTOP 2K CT è una finitura acrilica 2K ad alte prestazioni, conforme alla direttiva 2004/42/CE, con VOC di 418 g/l, ad uso carrozzeria.

- ottima pienezza e distensione
- ottima resistenza agli agenti atmosferici e chimici
- alta resa
- possibilità di combinazione con diversi catalizzatori e diluenti permettendo di adattarsi alle diverse esigenze di lavorazione

lavorazione

rapporto di miscela

2 : 1 in volume – 40% in peso



ACRYDUR ST UHS QA 2070

ACRYDUR FAST UHS QA 2090

ACRYDUR SLOW UHS QA 2069

pot – life

2 ore circa a 20°C

applicazione – utilizzo 2 : 1



diluizione con X16

5%

viscosità di applicazione

18 – 20 secondi DIN4



ugello

1,4 mm

pressione di applicazione

3 – 4 bar



numero mani

1,5

spessore del film

50 – 60 micron

essiccazione

ad aria 20°C



fuori polvere

25 – 30 minuti

secco al montaggio

6 – 8 ore

profondità

12 – 18 ore

a forno



appassimento

15 – 20 minuti



essiccazione

25 – 30 minuti a 60°C del pezzo

* LEGENDA PITTOGRAMMA

2004/42 Riferimento alla Direttiva CE

IIBd Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto

(420) Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto

420 Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

180327

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

