


EXTRA FAST FILLER UHS EF

*



**2004/42/IIB
c(540)540**

EXTRA FAST FILLER UHS EF è un fondo acrilico bicomponente a basso contenuto di VOC conforme alla direttiva 2004/42/CE, per il settore CAR – REFINISH.

È caratterizzato da rapidissima essiccazione, non richiede l'utilizzo del forno e risulta carteggiabile dopo un'ora dall'applicazione (a 25°C e 100 micron di spessore secco).

Ha un ottimo potere riempitivo e risulta di facile carteggiabilità.

pretrattamento del supporto



carteggiare;
sgrassare con ANTISIL X 29R o HYDROCLEAN X 41

lavorazione

rapporto di miscela

5 : 1 in volume – 14% in peso



ACRYDUR ST UHS QA 2090

pot – life

1 ora

diluenti

ACRYTHINNER X 22

applicazione



diluizione

20 - 25 %



viscosità di applicazione

25 – 30 secondi DIN4



ugello

1,8 mm

pressione di applicazione

2 – 3 bar



numero mani

2 mani per 100 micron secchi

3 mani per 150 micron secchi

appassimento tra le mani

a opacizzazione del film

essiccazione

ad aria 25°C



dopo 1 h

carteggiatura



carteggiare con carta abrasiva P320 – P400



carteggiatura manuale a umido P600 – P800

ATTENZIONE:

- **in caso di applicazioni ad alto spessore (3 mani – 150 micron) è necessario attendere 2 ore a 25°C prima della carteggiatura**
- **in caso di temperature inferiori ai 25° C. i tempi di essiccazione si allungano.**

* LEGENDA PITTOGRAMMA

2004/42	Riferimento alla Direttiva CE
IIBc	Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto
(540)	Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto
540	Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

180327

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

