


FILLERCAR UHS FCMN4

*



**2004/42/IIB
c(540)540**

FILLERCAR UHS FCMN4 è un fondo acrilico bicomponente, a basso contenuto di VOC conforme alla direttiva 2004/42/CE, per il settore CAR – REFINISH.

Grazie alle sue caratteristiche è idoneo per la verniciatura di:

- supporti con vecchie e/o originali verniciature previa carteggiatura
- lamiera nuda carteggiata
- lamiera zincata e alluminio, carteggiati e primerizzati con primer EPOXY o PENTAFILLER
- ottimo e potere riempitivo

pretrattamento del supporto



carteggiare;
sgrassare con ANTISIL X 29R o HYDROCLEAN X 41

lavorazione

rapporto di miscela

4 : 1 in volume



ACRYDUR ST QA 1003





pot – life

~ 2 ore

diluenti

ACRYTHINNER X 16

applicazione

	diluizione	0 – 5 %
	viscosità di applicazione	25 – 30 secondi DIN4
	ugello	1,7 mm
	pressione di applicazione	2 – 3 bar
	numero mani	2 – 3
	appassimento tra le mani	a opacizzazione del film
	spessore del film	150 – 200 micron secchi

essiccazione

ad aria 20°C

		150– 200 micron	dopo 8 – 12 ore
---	--	-----------------	-----------------

a forno


	appassimento		10 – 20 minuti
	essiccazione	150 – 200 micron	30 minuti a 60°C del pezzo


a raggi infrarossi

	appassimento		15 – 20 min a T amb
---	--------------	--	---------------------

	essiccazione	onde corte	4 – 5 min a 50 °C poi 7 – 10 min a 70 °C
---	--------------	------------	---

carteggiatura

	carteggiare con carta abrasiva P320 – P400
---	--

	carteggiatura manuale a umido P600 – P800
---	---

* LEGENDA PITTOGRAMMA

2004/42 Riferimento alla Direttiva CE

IIBc Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto

(540) Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto

540 Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

180412

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

