

EP-MASTIC SOFT RAL 1013 EM/EMC 250

*



**2004/42/IIB
b(250)0**

EP-MASTIC SOFT RAL 1013 EM / EMC 250 è un riempitivo bicomponente a bassa viscosità, a base di resina poliesteri e fornisce un peso specifico ridotto di ca. 40%. La natura più fluida in combinazione con materiale di riempimento speciale si traduce in una superficie chiusa non porosa facile da carteggiare. EP-MASTIC SOFT RAL 1013 EM / EMC 250 aderisce su supporti in acciaio, zinco, alluminio, vetroresina e legno. Può essere facilmente levigato con elevata abrasione dopo un breve tempo di asciugatura.

	Rapporto di miscela					
	induttore	a peso	a volume			
	EP induttore P	100 : 2 – 3				
	Pot life					
	4 – 5 min con EP induttore P a 20°C					
	Essiccazione					
	Temperatura	fuori polvere	fuori tatto	pronto al montaggio	carteggiabile	sovrapplicabile
	20 °C				20 – 30 min	
	60 °C				10 – 15 min	

Direttiva VOC: Valore limite EU per questo prodotto (categoria B/b): 250 g/l

Questo prodotto contiene al Massimo 4 g/l di VOC.

Condizioni di lavorazione: da +10° C e fino all'80 % umidità relativa dell'aria, assicurare un'adeguata ventilazione dell'aria. Lo stucco poliestere non indurisce a temperature inferiori a + 10 ° C.

Istruzioni per la lavorazione: il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di grasso. La preparazione ottimale prevede una leggera sabbiatura delle superfici. Rimuovere vecchie pitture. Non applicare su prodotti termoplastici o acidi (primer reattivi). Miscelare bene lo stucco con l'induritore. Non utilizzare più del 3% di EP induritore P! Il sovradosaggio dell'induritore può causare macchie nello strato di finitura. Pulire e sgrassare l'intera superficie da verniciare con ANTISIL X 29R prima di ogni operazione. Dopo l'asciugatura, utilizzare carta abrasiva P 150/240 per la carteggiatura a secco. Non sovrapplicare senza aver isolato la superficie con filler EP 1K o 2K. I substrati non ferrosi (ad esempio alluminio, lamiera zincata) devono essere isolati con EPOCAR HS EPO prima di applicare il prodotto EMN/EMNC 150. Non sovrapplicare senza aver isolato la superficie con filler EP 1K o 2K. Lo stucco può essere carteggiato solo a secco.

* PICTUREGRAPH LEGENDA

2004/42	Reference to the CE law
IIBb	Annex, Table and Category of product
(250)	Limit value of VOC with reference to the category of product
0	Maximum VOC content of the product ready for the use

190212

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

