

UNIBASE BOZ

UNIBASE BOZ è una per base opaca a solvente idonea a realizzare le finiture doppio strato in tinte metallizzate.

Al fine di ottenere una verniciatura brillante e resistente all'esterno è caldamente consigliata la ricopertura utilizzando i trasparenti della serie ACRYCLEAR.

lavorazione

rapporto mix veicolo con sistema EUROMIX	VBOZ/BP55 all magnum	65/35
	VBOZ/BP65 all medio	70/30
	VBOZ/BP75 all fine	80/20
	VBOZ/BP85 all. extrafine	
diluenti 80 – 100 % ca. con	ACRYTHINNER X 16	
	ACRYTHINNER FAST X 22	
	(per applicazioni su piccole superfici)	
	ACRYTHINNER SLOW X 33	
	(per applicazioni su grandi superfici)	

pretrattamento del supporto



- vecchie verniciature, originali e fondi, ben puliti e carteggiati
- a secco con grana P400 – P500
 - a umido con grana P800 – P1000

catalizzatori



7%	ACRYDUR ST HS QA 2150
5%	ACRYDUR ST UHS QA 2070

applicazione



viscosità di applicazione

16 – 18 secondi DIN4



diluizione

1 : 1



ugello

1,3 mm

pressione di applicazione

3 – 4 bar



numero mani

2 – 3

(tra le mani, appassimento 5 – 15 minuti)



appassimento

15 – 30 minuti a 20°C in funzione del diluente utilizzato

170217

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l.

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it

