informations techniques :

date de révision :30/07/2020

- nom du produit : ACRIPOL ZAOZ

PRODUIT REALISABLE A LA MACHINE A TEINTER :

ACRIPOL SILVER ZAOZ 1300 100
BPN voir formules sur mesure

- caractéristiques générales

Finition acrylique mat métallisé à deux composants.
Excellente résistance aux agents atmosphériques et à l'abrasion.
Excellente adhérence sur supports ferreux et alliages légers.
Facile à appliquer et excellent effet esthétique.

- emploi

Finition de qualité pour structures soumises aux agents atmosphériques. La facilité d'application et l'excellent effet esthétique rendent le produit indiqué pour la peinture de mobiliers pour l'intérieur. **Il est conseillé de respecter les épaisseurs recommandées.**

- cycles conseillés

En respectant le délai de recouvrement et en tenant compte du délai d'utilisation appliquer:
- Une ou deux couches comme finition sur primaires époxydiques, époxy-vinyliques, polyacryliques.
- Appliquer directement sur supports assainis une ou plusieurs couches d'ACRIPOL ZAOZ.
d'appliquer des épaisseurs de film sec (DFT) supérieures à 100 µm.
La température d'application et polymérisation doit être au moins 15° C et l'humidité relative ne doit pas dépasser 85% pour éviter les phénomènes de voilage et de matage et de rouille en cas d'application directe; la température de la surface doit être au moins de 3°C au-dessus du point de rosée.

- méthode d'application et dilution

pistolet : 10 – 15% avec X 4 (polyuréthane)
airless : 5 – 10% avec X 4 (polyuréthane)

- données techniques et de livraison

poids spécifique : **min** 1.000 g/l **- max.** 1.050 g/l

résidu sec : en poids : min. 45,5 % max. 47,5 %
en volume : min. 33,5 % max. 36,0 %

couleur : voir nuancier micacés

dispon.en stock argent/ZAOZ 1300

type de produit bicomposant

rapport de catalyse :	en poids	en volume
ZAOZ	100	2
QA 2028 ST	40	1

délai d'utilisation 2 heures

épaisseur typique :
50 - 60 micron

rendem.théoric min. 5,5 m²/l - max. 7,0 m²/l

séchage à 25°C :
hors poussière : 10 - 20 '
hors toucher : 50 - 60 '
profondeur : 4 - 5 heures
polymérisé : 7 jours environ

délai de recouvrement :
min. mouillé sur mouillé - max. 60 '

durée de stockage : 24 mois à + 5/35°C

Les indications reportées dans la présnte fiche technique sont basées sur le connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.

EP vernici s.r.l. Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it