

- nom du produit : EFFETTI EFF

De 1002 à 7001

- caractéristiques générales

Basecoat bi-composants à base de liants thermoplastiques applicables sur primaires bi-composants acryliques ou époxy selon le support à traiter. Formulé avec des pigments et de l'aluminium à haut effet esthétique qui présentent des reflets chromatiques et lumineux très particuliers.

- emploi

Ils peuvent être appliqués comme couche de finition, si une bonne résistance à l'abrasion est demandée et pour une exposition extérieure il est conseillé de recouvrir avec la série de vernis ACRICLEAR. Pour EFF7001, nous recommandons de recouvrir uniquement avec vernis ZA10 ou ZA09 (matte)

- cycles conseillés

Sur FER, TOLE ZINGUEE, ALUMINIUM

- lavage et/ou ponçage appropriés
- 1° couche: EPOCAR EPO - EPOZINC PZM - PZ, ou bien ISOPLAST BA
- debulage 30 - 40 minutes à température ambiante
- 2° couche: EFFETTO série EFF
- debulage 10 -15 minutes à température ambiante
- 3° couche: ACRICLEAR série ZA

Sur STRUCTURES EN PLASTIQUE (ABS, PC, PA)

- 1° couche: ISOPLAST BA
- debulage 10 -15 minutes à température ambiante
- 2° couche: EFFETTO série EFF
- debulage 10 -15 minutes à température ambiante
- 3° couche: ACRICLEAR série ZA

Sur POLYPROPYLENE

- 1° couche: Primaire pour PP PSN01
- debulage 5 minutes à température ambiante
- 2° couche ISOPLAST BA
- 3° couche: EFFETTO série EFF
- debulage 10 -15 minutes à température ambiante
- 4° couche: ACRICLEAR série ZA

- méthode d'application et dilution

au pistolet : 50 - 70 % avec diluant X 485

- données techniques et de livraison

poids spécifique min. 900 g/l **- max.** 1.050 g/l

résidu sec : **en poids** = min. 24,0 % - max. 44,5 %
en volume = min. 17,0 % - max. 39,2 %

type de produit : Bi-composant

rapport de catalyse :	en poids
EFF da 1002 a 7001	100
QA2230	10

délai d'utilisation à 25°C. : 2 heures

épaisseur typique : 15 - 30 micron

rendem.théor. à 1 micron min. 200 m²/l **- max.** 350 m²/l

délai de recouvrement : illimité

délai d'utilisation à 25 12 mois à + 5/35°C

De 6003 à 6008

- caractéristiques générales

Produits formulés à l'aide de pigments colorés spéciaux qui confèrent au film de peinture une caractéristique tactile très similaire à celle du tissu, ils sont applicables sur primaires acryliques et époxy et ils ne nécessitent pas de couche de protection supplémentaire.

- emploi

produits utilisables aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, les différentes couleurs peuvent être mélangées entre elles pour obtenir des tons intermédiaires

- méthode d'application et dilution

au pistolet : 10 - 20 % avec XA 1315

- données techniques et de livraison

poids spécifique min. 950 g/l **- max.** 1.000 g/l

résidu sec : **en poids** = min. 44,0 % - max. 44,5 %
en volume = min. 39,0 % - max. 40,6 %

type de produit Bicomponente

rapport de catalyse :	en poids
EFF de 6003 à 6008	100
QA1035M	25

délai d'utilisation à 25°C. 45' - 1 heure

séchage: nécessaire au four 70-80°C de la pièce pendant 30 minutes

épaisseur typique : 50 - 75 micron

rendem. théor. à 1 micror min. 360 m²/l **- max.** 380 m²/l

délai de recouvrement : seulement mouillé sur mouillé

durée de stockage : 24 mois à + 5/35°C.