informations techniques

date de révision 30/07,2020

- nom du produit ELASTOM FE

- caractéristiques générales

Apprêt finition monocomposante à base de résines urethanes elastomeriques aliphatiques, apte pour applications directes sur PVC e PUR rigides et flexibles, caoutchoucs naturels et synthetiques.
Séchage très rapide
Adapte pour extérieur
Produit non-jaunissant

- emploi

Application directe sur PVC e PUR rigides et flexibles, caoutchoucs naturels et synthetiques. Il est notamment utilisé pour la rénovation de bâches de camions endommagés et de canots (secteur nautique).

- cycles de mise en peinture

Le produit ne peut être sur-appliqué sans limits qu'avec lui-même.

- méthode d'application et dilution

au pistolet : 40 - 80% en poids avec X 123 ou X485
à immersion : diluer avec X 485

poids spécifique min. 900 g/l - max. 1100 g/l

résidu sec : en poids = min. 19,5 % - max. 21,5 %
en volume = min. 16,0 % - max. 17,5 %

aspect du film : semibrillant

couleur : sur demande

type de produit : Monocomposant

épaisseur typique 5 – 10 micron

rendem.theor. **min.** 15,0 m²/l - **max.** 30,0 m²/l

séchage à 25°C. :
hors pussière : 5 minutes
hors toucher : 20 minutes
au coeur : 60 minutes

séchage au four : 20 minutes à 60°C

délai de recouvrement :
min. : mouillé sur mouillé - **max.** : illimité

durée de stockage : 12 mois à + 5/35°C.

Les indications reportées dans la présnte fiche technique sont basées sur le connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.

EP vernici s.r.l. Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it