

- nom du produit : EUROLUX R

	Produit conforme à la directive 2004/42/CE secteur bâtiment voir note 1 2004/42 IIAi(500)500
--	---

légende pictogramme	
2004/42 IIA (500) 500	Référence à la Directive CE Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

PRODUIT RÉALISABLE À LA MACHINE À TEINTER :

LIANT VSR	80	LIANT VRAP	85
BPN	20	BPN	15

- caractéristiques générales

Laque synthétique industrielle à base de résines alkydes modifiées.
Séchage rapide.
Bon pouvoir couvrant.
Bonne élasticité.
Bonne résistance aux intempéries.
Excellent brillant.
Bonne résistance à l'eau.

- emploi

Indiqué pour la mise en peinture d'appareils et d'engins industriels tels que les machines agricoles, les engins de levage, les grues, etc. lorsqu'une très bonne résistance au milieu extérieur et une rapidité d'exécution de même qu'un bon résultat esthétique sont nécessaires. Ne se ride pas même en couches épaisses de 70-80 µm.
Pour accélérer les temps de séchage, l'utilisation du diluant XA54 est conseillée au lieu du diluant standard nitro-cellulosique.

- cycles conseillés

Appliquer une ou deux couches de laque EUROLUX R sur primaires ou antirouilles (nitro résistants) en respectant le délai de recouvrement.
Il est déconseillé d'appliquer des épaisseurs de film sec (DFT) supérieures à 100 µm.

- méthode d'application et dilution

pistolet : 15 - 20% avec X 100 (synth.), X 2 (nitro) ou XA54 (dilu.accel.)
sans air : 10 - 15% avec X 100 (synth.), X 2 (nitro) ou XA54 (dilu.accel.)

- données techniques et de livraison

VSR	
poids spécifique : min. 1,020 g/l - max. 1,110 g/l	
résidu sec en poids = min. 50,0 % - max. 54,0 % en volume = min. 47,0 % - max. 49,0 %	

note 1 : diluer 5% - utiliser le réchauffeur

VRAP	
poids spécifique : min. 1,200 g/l - max. 1,310 g/l	
résidu sec en poids = min. 56,0 % - max. 60,0 % en volume = min. 49,0 % - max. 51,0 %	

aspect du film : brillant 90 gloss

couleur : sur demande

disponible en stock: CHASSIS ROUGE IC 105
voir en bas les détails de fourniture spécifiques

type de produit : Monocomposant

épaisseur du film sec : 40 – 50 microns

rendement théorique :

VSR	=	min. 8.0 m ² /l - max. 11.0 m ² /l
VRAP	=	min. 8.5 m ² /l - max. 12.0 m ² /l

séchage à 25 °C : hors poussière : 10 minutes
hors toucher : 60 – 70 minutes
profondeur : 9 – 10 heures
polymérisé : 7 jours environ

séchage au four : 50 minutes à 60 °C


résistance à la température : 80 °C

délai de recouvrement :

min. mouillé sur mouillé - max. avant 20 jours

durée de stockage : 24 mois à + 5/35°C.

- nom du produit : EUROLUX R



Produit conforme à la directive 2004/42/CE

secteur bâtiment

voir note 1

2004/42

IIAi(500)500

légende pictogramme

2004/42

Référence à la Directive CE

IIA_j

Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit

(500)

Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit

500

Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

Étant donné qu'il s'agit d'un produit à base d'huiles siccatives, les résidus de produit qui se déposent dans les filtres et les chiffons imbibés du produit peuvent provoquer des phénomènes d'autocombustion ; il est par conséquent nécessaire de les mouiller avec de l'eau et de les stocker dans des conteneurs étanches en attendant de les jeter.

	poids spécifique	% résidu sec		rendement théo.
		poids	volume	
RE 815	1320±20 g/l	66,1	50,2	9,9 - 12,4 m²/l

Les indications reportées dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.