

- nom du produit : FONDO ANTICORROSIVO PEW 349

Produit conforme à la directive 2004/42/CE



secteur bâtiment

2004/42

IIAi(140)35

légende pictogramme

2004/42 Référence à la Directive CE

IIAi Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit

(140) Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit

30 Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

- caractéristiques générales

Primaire acrylique anticorrosion base à l'eau contenant des pigments capables de donner une excellente protection même à bas épaisseur
Séchage rapide
Excellent pouvoir anticorrosif
Contenu en solvant très faible
Excellente adhérence sur le fer, la tôle zinguée et l'aluminium

- emploi

Ottima adesione anche su lamiera zincata e alluminio opportunamente preparati. Il peut être utilisé en menuiserie pour les structures soumises à des environnements moyennement corrosifs, comme primaire de protection, après assainissement de la structure par des moyens mécaniques, décapage ou sablage. Excellente adhérence même sur tôle zinguée et aluminium correctement prétraitée.

- cycles conseillés

Appliquer une ou plusieurs couches de FONDO PEW 349 après assainissement avec des agents décapants, des moyens mécaniques ou sablage.
Il peut être recouvert jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée, il peut être recouvert soit avec des finitions à l'eau que au solvant.

- méthode d'application et dilution

airless : 0 -5 % avec de l'eau déminéralisée

pistolet : 10 - 20% avec de l'eau déminéralisée

pinceau-rouleau : 5 - 10% avec de l'eau déminéralisée

Appliquer à des températures non inférieures à + 14/15°C. et avec une humidité relative ne dépassant pas 70 %. De plus, il est nécessaire de prévoir une bonne ventilation pour le séchage du film.

poids spécifique min. 1350 g/l - max. 1400 g/l

résidu sec :
en poids = min. 48,0 % - max. 52,0 %
en volume = min. 38,0 % - max. 41,0 %

aspect du film : MAT

couleur : RAL 7035

nombre de composants 1

épaisseur : 50 - 60 micron

rendem.theor. min. 6,5 m²/l - **max.** 8,0 m²/l

séchage à 25°C. :

hors poussière : 25 - 30 minuts

hors toucher : 60 - 80 minuts

profondeur : 3 heures

séchage au four :

35 - 40 minuts à 50 - 60 °C de la pièce

délaï de recouvrement :

min. : mouillé sur mouillé - **max. :** illimité

durée de stockage : 12 mois à + 5/30°C.