


**- nom du produit :** VINILICO SEO

|                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Produit conforme à la directive 2004/42/CE</b>                                |                     |
|  | secteur carrosserie |
|                                                                                  | voir note 1         |
|                                                                                  | 2004/42             |
|                                                                                  | IIBe(840)640        |

| légende pictogramme |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>2004/42</b>      | Référence à la Directive CE                                  |
| <b>IIBe</b>         | Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit           |
| <b>(500)</b>        | Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit |
| <b>500</b>          | Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage             |

**PRODUIT RÉALISABLE À LA MACHINE À TEINTER :**

**LIANT VSEO** 85  
**BPN** 15

**- caractéristiques générales**

finition synthétique à base de co-polymères viniliques avec excellent pouvoir anticorrosif. Excellente pouvoir couvrant. Parfaite applicabilité au pistolet. Très bonne adhérence sur métal, aluminium et tôle zinguée. Séchage extrêmement rapide. Bonne résistance à l'extérieur.

**- emploi**

Après assainissement avec outillage mécanique ou sablage on peut utiliser ce produit comme couche unique de protection sur fer et sur tôle zinguée, aluminium et alliages légers. Il n'est pas indiqué pour protéger des surfaces en contact avec des solvants forts.

**- cycles conseillés**

Application au pistolet: une ou plusieurs couches sur support assaini en respectant les temps de recouvrement. Recommandée l'application comme finition sur apprêt FONDO ALFA PE même mouillé sur mouillé.

**- méthode d'application et dilution**

**pistolet:** 10 - 20% avec X 2 (nitro)  
**sans air:** 5 - 10% avec X 2 (nitro)

**- données techniques et de livraison**

**poids spécifique :** min. 1340 g/l - max. 1450 g/l

note 1 : dil. 20% avec X2

**résidu sec :** en poids = min. 58,0 % - max. 63,0 %  
en volume = min. 36,5 % - max. 37,5 %

**aspect du film :** opaque

**couleur :** sur demande

**type de produit** Monocomposant

**épaisseur du film sec :** 35 – 40 microns

**rendem.théor. min.** 9,2 m<sup>2</sup>/l - **max.** 11,5 m<sup>2</sup>/l

**séchage à 25 °C :** hors poussière : 10 - 15 minutes  
hors toucher : 15 - 20 minutes  
profondeur : 40 - 50 minutes

**délai de recouvrement :**

**min:** après 4-5 heures - **max.:** illimité

**durée de stockage :** 24 mois à + 5/35°C.