informations techniques :

date de révision : 30/07/2020

- nom du produit : SPARTITRAFFICO NON RIFRANGENTE B (peinture routière)

Produit conforme à la directive 2004/42/CE

secteur bâtiment
voir note 1
2004/42
IIAj(500)470

légende pictogramme

2004/42	Référence à la Directive CE
IIAj	Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit
(500)	Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit
500	Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

PRODUIT RÉALISABLE À LA MACHINE À TEINTER :

note 1 : dil. 5%-10% avec X2

LIANT VB	**85**	**75**	jaunes et rouges organiques
BPN	**15**	**25**	

- caractéristiques générales

Peinture synthetique bonne rapidité de séchage et excellent pouvoir couvrant.

- emploi

Indiqué pour le maintien de la signalisation routière, applicable au pistolet et au rouleau.

- cycles conseillés

Directement sur asphalte parfaitement sec.

- méthode d'application et dilution

pistolet : 10 - 20% avec diluant X2 (nitro)
rouleau : 10-15% avec diluant X2 (nitro) ou X100

- données techniques et de livraison

poids spécifique : min. : 1540 g/l - max. : 1690 g/l

résidu sec : en poids : min. 72,0 % - max. 76,0 %
en volume : min. 52,0 % - max. 56,0 %

aspect du film : matt

couleur : sur demande

disponibilité en stock blanc / B 92

type de produit : Monocomposant

épaisseur du film sec : 50 – 60 microns

rendement théorique : min. 8 m²/l - max. 10 m²/l

séchage à 25 °C :
hors poussière : 10-15 minutes
hors toucher : 25-35 minutes
profondeur : 2-3 heures
polymérisé : 7 jours environ

délai de recouvrement :
min. : 2 - 3 heures - max. : illimité

durée de stockage : 24 mois à + 5/35°C.

		résidu sec %		
	poids spécifique	en poids	en volume	rendem.théorique
B 92	1.670 ± 20 g/l	79,8	62,6	10,2 - 12,3 m²/l

Les indications reportées dans la présnte fiche technique sont basées sur le connaissances technico-scientifiques actuelles et par conséquent il est du devoir et de la responsabilité du client de vérifier que nos produits sont appropriés à l'usage qu'il veut en faire.

EP vernici s.r.l. Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it