informazioni tecniche

data revisione : 18/06/2024

- nome prodotto : NITROGLASS NA 05

- caratteristiche generali

Vernice trasparente brillante a base di speciali resine alchidiche, plastificanti e nitrocellulosa. Possibilità di applicazione in immersione
Ottima rapidità di essiccazione.
Ottima pienezza.
Buona elasticità.
Ottima adesione.

- impiego

Nella verniciatura e protezione antiossidante di metalli quali: ottone, argento, alluminio, acciaio ecc.

- cicli di verniciatura

Direttamente su metallo, bonificato con sgrassanti idonei, applicare una o più mani di NITROGLASS NA 05 rispettando i tempi di sovrapplicazione.
Per migliorare l'adesione su supporti più difficili si consiglia la diluizione del 30 – 50% con catalizzatore acido QX 50.

- metodo di applicazione e diluizione

spruzzo : 30 - 40% con X 2 (nitro)
immersione : 25 - 50% con X 2 (nitro)

- dati tecnici e di fornitura

peso specifico : min. 930 g/l **- max.** 970 g/l

residuo secco : in peso = min. 21,0 %
in volume = min. 17,0 %

aspetto del film : brillante

colore : trasparente

tipo prodotto : monocomponente

spessore tipico : 10 - 15 micron

resa teorica : 13,0 m^2/l

essiccazione a 25°C. :
fuori polvere : 10 minuti
fuori tatto : 20 - 25 minuti
profondità : 60 - 80 minuti

essiccazione a forno : 20 minuti a 50 °C

tempi di sovrapplicazione :
min. : bagnato su bagnato **- max. :** illimitato

durata di stoccaggio : 6 mesi a + 5/35°C

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

EP vernici s.r.l. Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it