

- nome prodotto : NITROLAK NN

PRODOTTO REALIZZABILE A TINTOMETRO :

VEICOLO VNN 80

BPN 20

- caratteristiche generali

Smalto nitrosintetico industriale brillante con buona resistenza all'esterno.

Eccezionale rapidità di essiccazione.

Buona elasticità.

Ottimo potere coprente.

- impiego

Da utilizzarsi come finitura per la verniciatura di qualsiasi manufatto o apparecchiatura industriale ove sia necessaria una velocissima essiccazione unitamente ad un buon aspetto estetico.

- cicli di verniciatura

Applicare una o due mani di smalto NITROLUX NN su primer o antiruggine nitroresistente rispettando i tempi di sovraverniciatura.

- metodo di applicazione e diluizione

spruzzo : 30 - 40% con X 2 (nitro)

spruzzo elettrostatico : 15 - 20% con X 35 (nitroelettrostatico)

airless : 20 - 25% con X 2 (nitro)

- dati tecnici e di fornitura

peso specifico : min. 1.010 g/l - max. 1.120 g/l

residuo secco : in peso = min. 43,7 % - max. 48,5 %
in volume = min. 36,0 % - max. 38,2 %

aspetto del film : brillante 90 gloss

colore : a richiesta

tipo prodotto : monocomponente

spessore tipico : 30 - 40 micron

resa teorica : min. 9,0 m²/l - max. 13,0 m²/l

essiccazione a 25°C. : fuori polvere : 3 - 5 minuti
fuori tatto : 20 - 25 minuti
profondità : 40 - 60 minuti

essiccazione a forno : 20 - 30 minuti a 50°C

resistenza alla temperatura : 80 °C

tempi di sovrapplicazione :

min. : bagnato su bagnato - **max.** : illimitato

durata di stoccaggio : 24 mesi a + 5/35°C