



informazioni tecniche

data revisione : 30/07/2020

- **nome prodotto** : EP-GLASS 1K CG 01

- **caratteristiche generali**

Promotore di aderenza

- **impiego**

Additivo da utilizzare in prodotti bicomponenti di natura acrilica o poliuretana. Può essere utilizzato anche in finiture epossidiche per manufatti che non vengono esposti alla luce solare.

- **cicli di verniciatura**

Si può utilizzare in due modi:

1) come additivo -

aggiungere il 5% di EP-GLASS CG 01 alla finitura 2k desiderata e applicare a spruzzo o pennello, dopo accurata pulizia del vetro o ceramica.

2) come primer -

diluire EP-GLASS CG 01 nel seguente rapporto:

CG 01 10%

Diluyente X 485 90 %.

Applicare a spruzzo dopo alcuni minuti e sovrapplicare con finitura 2k rispettando i tempi di sovrapplicazione.

- **dati tecnici e di fornitura**

peso specifico : min. 1.050 g/l - max. 1.100 g/l

residuo secco : in peso = 100,0 %

aspetto del film : trasparente

tipo prodotto : monocomponente

tempi di sovrapplicazione bagnato su bagnato

durata di stoccaggio : 24 mesi a + 5/35°C

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.