informazioni tecniche
data revisione: 01/09/2017

nome prodotto: VEICOLO FINITURA POLIURETANICA 15 GLOSS VOP 15

caratteristiche generali

Veicolo per finitura poliuretanica opaca 15 gloss specifica per materiali lignei, realizzate con resine a ridotto ingiallimento

- applicabile a spruzzo e a velo
- buon potere coprente
- ottima uniformità di opacità
- affidabilità nella riproduzione dei colori
- ottima durezza superficiale
- ottima bagnabilità
- ottima dilatazione

versioni

VOP 15	neutro 15 gloss

preparazione del substrato

Può essere applicato su qualunque tipo di fondo poliuretanico, poliestere od UV preventivamente carteggiati con grana 400.

usi consigliati

- parti piane
- torniti
- profili

metodo di applicazione

• pistola a tazza:	foro ugello:	1,5 mm
	pressione:	2,5 bar
• airmix:	foro ugello:	1,1 – 1,5 mm
	pressione:	80 – 120 bar
• a velo		

preparazione del prodotto

rapporto di catalisi e diluizione:

prodotto	parti in peso
VOP 15	75
Parte Pigmentaria	25
QR 3003/QR 3009	50
DX 111	10 – 20

dati tecnici

residuo secco **(% p/p)**	min:	55,5	max:	64,0
residuo secco **(% v/v)**	min:	46,0	max:	51,0
peso specifico **(g/l)**	min:	1050	max:	1240
viscosità **(sec – CF4)**	15–17			
pot life **(h)**	2			
resa teorica **(m^2/l)**	150			

essiccazione a 20°C

fuori polvere	30 minuti
fuori impronta	2 ore
accatastabile	24 ore

essiccazione in tunnel

	temperatura	tempo
flash off	ambiente	15 minuti
aria laminare	50°C	120 minuti
raffreddamento	ambiente	15 minuti

durata dello soccaggio

24 mesi a + 5/35°C

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge
EP vernici s.r.l. Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it www.epvernici.it