

nome prodotto: SINTOFIX 1K BIANCO F 82

caratteristiche generali

Fondo sintetico alchidico per legno.

- ottima carteggiabilità.
- rapida essiccazione.
- ottimo potere riempitivo.
- buona applicabilità in verticale.

preparazione del substrato

Su supporti vecchi e verniciati asportare la vecchia pittura con carteggiatura.

Su legno nuovo, esente da qualsiasi impurità, applicare in una o due mani e successivamente carteggiare con carta 400.

Riverniciare dopo 10 – 15 ore con smalti sintetici lucidi e/o opachi.

usi consigliati

Idoneo per manufatti in legno tipo serramenti, perlinature etc.

metodo di applicazione

- pistola a tazza
- rullo e pennello

preparazione del prodotto

diluizione:

prodotto	parti in peso
F 82	100
diluyente sintetico o acquaragia	10 – 20

dati tecnici di fornitura

residuo secco (% p/p)	min: 70,5	max: 71,5
residuo secco (% v/v)	min: 56,0	max: 57,0
peso specifico (g/l)	min: 1300	max: 1400
viscosità applicazione (sec – CF4)	17-20	
resa teorica (g/mq)	200	

essiccazione a 20°C

fuori polvere	10 minuti
fuori impronta	40 minuti
accatastabile	6 ore

durata dello soccaggio

12 mesi a + 5/35°C